

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO: E-P1-039B REVISIÓN: 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 de 2023 PÁGINA 1 de 1
	LD-DS-L	

ANTIADHERENTE LD-DS-L

ANTIADHERENTE EN CREMA PARA EL TRATAMIENTO DE MEZCLAS CRUDAS DE CAUCHO

INTRODUCCIÓN: El antiadherente LD-DS-L constituye una excelente alternativa para el manejo de mezclas crudas de caucho donde se requiera evitar la presencia de silicatos, sílice cristalina y otras impurezas. Está constituido por ácidos grasos y estearatos de origen vegetal. Da una apariencia ideal a las láminas de caucho. Muy poca generación de espuma. Es ideal para hacer la preparación en frío (temperatura ambiente).

ESPECIFICACIONES El antiadherente LD-DS-L presenta las siguientes características:

- % Sólidos (2 h, 105°C)	27 +/- 5.0	ASTM D460
- pH (1.4%, 25°C)	7.7 +/- 1.0	ASTM E70-07
- Apariencia	Crema blanca	

FUNCIONALIDAD: Su disolución en agua a temperatura ambiente del 5% a 30%, produce una solución de gran efecto antiadherente entre láminas de caucho.

APLICACIÓN: Se debe preparar en agua a temperatura ambiente en una solución entre el 5 y 30%. (En otros términos, puede trabajar en proporciones que van del 1:16 a 1:2 en agua) Se debe agitar fuertemente durante un tiempo mínimo de 1 hora. Se puede aplicar por inmersión o por brocha. En los tanques del batch-off del banbury se recomienda agitar antes de su uso. Para obtener óptimos resultados a muy bajas concentraciones, dejar el producto en reposo por más de 6 horas después de su preparación.

MANEJO: El antiadherente LD-DS-L no es tóxico, ni inflamable. Solo se necesita tomar las precauciones normales que cualquier práctica de fabricación requiere para almacenamiento y manejo.

ALMACENAMIENTO: LD-DS-L debe almacenarse en lugar seco y a una temperatura entre 0 °C y 35 °C. Debe evitarse su congelación.

EMPAQUE: LD-DS-L está disponible en contenedores de 5, 15 y 55 galones de capacidad.

APROBÓ: I.V.

